

Утверждаю
 Зам. генерального директора
 – директор по производству домов
 и деревообработке АО «Тамак»
 И.Ф.Данилов
 « » 2019г.

Технические требования к пиломатериалу ель для производства клееной древесины

1. Размеры для пиломатериала влажностью (12±2%):

Толщина 47

Ширина 100; 115; 150; 200; 250

Отклонение от размеров для пиломатериала

Толщина – 0/+1 мм;

Ширина – 0/+1 мм;

Длина – 0/+100 мм.

2. Пороки древесины

№ п/п	Наименование	Нормы ограничения
1	Сучки здоровые сросшиеся	Допускаются
2	Сучки гнилые, загнившие, табачные, в том числе отверстия от сучков*	Допускаются диаметром до 30 мм не более 3 шт на доске на расстоянии не менее 30 мм от кромки
3	Распил	Смешанный
4	Обзол без коры**	Допускается с размером любой стороны не более 5 мм без ограничения по длине
5	Гниль, червоточина	Не допускается
6	Синева	Не допускается
7	Покоробленность Продольная по пласти и кромке, крыловатость: Поперечная:	Допускается стрела прогиба в долях длины пиломатериала не более 0,2% Допускается стрела прогиба в долях ширины пиломатериала не более 1%
8	Сердцевина	Допускается не более 40% от партии

Примечание: Пороки не указанные в таблице не допускаются.

* Древесина окружающая табачные сучки не должна иметь признаков гнили.

**Обзол, превышающий размеры указанные выше, не учитывается при измерении длины доски до ближайшего кратного размера.

Зам. Нач. ПТО

Зам. Генерального директора
 -коммерческий директор

Лощина Ю.М.
 24.05.19
Бычков Д.В.

Лощина Ю.М.

Бычков Д.В.